

コンクリート改質剤

CS-21

Quartz

クォーツ



製品概要

外 観	無色透明
主 成 分	けい酸ナトリウム
比重(密度)	1.16~1.20(g/cm ³)
p H 値	10.4~11.4
荷 姿	5kgポリ缶 450gジ ャ ャ 缶

注入止水材・けい酸塩系表面含浸材

コンクリートのひび割れに、注入等により浸透（含浸）させることで、カルシウム成分等と安定した反応物（CSH結晶）を生成し、微細空隙を充填するCS-21の基本性能をそのままに、さらに次の点を改良。

- ・ 中性化したコンクリートとの反応性に優れる
- ・ 材齢の古いコンクリート構造物の漏水補修時の注入材として最適化
- ・ パッカープラグ等を使用し、グリスガン等での注入が可能

* 止水注入材のため、塗布工法には適していません。



<http://cs21.jp>



岡山県岡山市北区矢坂本町14-16 〒700-0075 Tel. 086-255-1511 Fax. 086-251-3270