

# CX-202

## コンクリート改質補助剤



5kgポリ缶



2kgポリ缶

### 製品概要

外 観	緑色透明・液体
主 成 分	酢酸カルシウム 酢酸マグネシウム
比重(密度)	1.10 (g/cm <sup>3</sup> ) 以上
p H 値	8.3以上

CX-202は、高濃度のアルカリ金属などを溶解させた材料です。

CS-21と反応する成分が非常に多く含まれているため、CS-21が触れると瞬時に反応物を生成します。(CS-21との混合液としては使用できません)

漏水補修時に、CS-21を先に注入し、後からCX-202を注入することで、強制的に反応物を生成させ、早期に止水効果を発揮させることができます。

## CS-21

コンクリート改質剤



コンクリート改質剤CS-21は、けい酸ナトリウムを主成分とする無色透明・無臭の無機質水溶液です。

硬化後のコンクリート表面に塗布することで、ひび割れ深部を含む表層部の空隙を緻密化し、施工後新たに発生する微細なひび割れなどの空隙も充填する性能により、水や各種劣化因子の侵入を長期にわたり抑制します。

また、漏水箇所の止水やひび割れ補修の際には注入材として、単独またはセメント系材料などと併用し効果を発揮する材料です。



岡山県岡山市北区矢坂本町14-16 〒700-0075 Tel. 086-255-1511 Fax. 086-251-3270

<http://cs21.jp>

